

**Anexo III – Licitación Abreviada N° 2/2017**  
**Tablas con especificaciones y métodos de ensayo de las prendas**

**Tabla 6.- Especificaciones y métodos de ensayo para el ítem Buzo Polar unisex.**

Ensayo	Norma	Especificaciones
Composición	AATCC 20 AATCC20a (2005)	100% Poliéster
Peso por metro cuadrado (g/m2)	ASTM D-3776 (2007)	A definir por A.N. Correos en inspección visual
Solidez al lavado en todos los colores	AATCC 61 1.a (2007)	mínimo 4

**Nota:** Para la evaluación se tendrá en cuenta un rango válido equivalente al valor nominal  $\pm$  2 veces la incertidumbre combinada expandida al 95% (k=2) informada por el laboratorio para cada parámetro.

**Tabla 7.- Especificaciones y métodos de ensayo para el ítem Remeras unisex manga anglan larga.**

Ensayo	Norma	Especificaciones
Composición	AATCC 20 y AATCC 20a (2005)	Algodón <del>50</del> mínimo. Resto Poliester
Peso por metro cuadrado (g/m2)	ASTM D-3776 (2007)	A definir por A.N. Correos en inspección visual
Solidez al lavado en todos los colores	AATCC 61 1.a (2007)	mínimo 4
Solidez a la Luz a todos los colores	AATCC 16.3.e (2012)	mínimo 4
Solidez a la transpiración acida	AATCC 15 (2007)	mínimo 4

**Nota:** Para la evaluación se tendrá en cuenta un rango válido equivalente al valor nominal  $\pm$  2 veces la incertidumbre combinada expandida al 95% (k=2) informada por el laboratorio para cada parámetro.

**Tabla 9.- Especificaciones y métodos de ensayo para los ítem Campera unisex de abrigo/mangas desmontables/capucha..**

Ensayo	Norma	Especificaciones
Composición (fibra y porcentaje en la composición)	AATCC 20 y AATCC 20a (2005)	Poliester 100% (microfibra)
Impermeabilidad Spry Test	AATCC 22 (2014)	Mínimo 90

**Nota:** Para la evaluación se tendrá en cuenta un rango válido equivalente al valor nominal  $\pm$  2 veces la incertidumbre combinada expandida al 95% (k=2) informada por el laboratorio para cada parámetro.